



RIAL-DOORS

ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК
МЕБЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

ФАСАДЫ МДФ ЭМАЛЬ

Допустимые дефекты и правила приема изделий с лакокрасочным покрытием

1. На окрашенной стороне изделия не допускаются:

Сколы, вмятины, царапины, видимые при фронтальном просмотре с расстояния 0,6 м в течении 10 секунд при естественном освещении;

Точечные включения (вкрапления) с диаметром более 0,5 мм;

Изменение оттенка цветовой гаммы на лицевой стороне одной партии изделий.

2. На окрашенной стороне изделия допускаются:

Мелкие царапины (голограммы), не видимые при фронтальном осмотре с расстояния 0,6 м в течении 10 секунд;

Вкрапления (пылинки) диаметром до 0,5 мм, но не более 3 шт. на одно изделие (фасад, боковина и т.д.);

Вмятины диаметром до 0,5 мм, но не более 2 шт. на одно изделие;

Кратера, пузырьки, проколы не более 2 шт на 0,5 м.кв. допускаются на торцах;

Незначительные неровности поверхностей (эффект апельсиновой корки), не видимые при фронтальном осмотре с расстояния 0,6 м в течении 10 секунд;

На деталях, покрытых металлик, допускаются изменения тона поверхности, в светлую или темную сторону, в зависимости от угла просмотра, а так же неравномерное распределение металлика по плоскости фасада;

При двухсторонней окраске на тыльной стороне изделия допускаются мелкие царапины, вкрапления, не нарушающие целостного восприятия покрытия;

Краска для каждого заказа изготавливается индивидуально. Точность соответствия по картам RAL,NCS,WCP - 95 %. В случае дозаказа возможны отклонения в оттенке цвета;

На всех видах фасадов внутри фрезеровки и на торцах допускаются неровности в виде шагрени, обусловленные внутренней структурой МДФ и возможностью шлифовки (выравнивания) данной поверхности;

При нанесении патины возможно не равномерность в связи с ручной работой.

3. На внутренней стороне изделия при односторонней окраске допускаются:

Сколы ламината радиусом до 1,5 мм, но не более 2 шт на одно изделие;

Мелкие царапины ламината, не видимые при фронтальном осмотре на расстоянии 0,6 м в течении 10 секунд.

4. На торцах изделий допускаются:

Вмятины диаметром до 0,5 мм ,но не более 3 шт. на одно изделие;

Вкрапления диаметром до 0,5 мм ,но не более 4 шт. на одно изделие;

Торцы изделий не полируются, и имеют неровности на поверхности (заводская шагрень).

Прием продукции по качеству происходит на основании ГОСТ 16371-93, в соответствии с европейскими нормами проверка качества мебельных фасадов производится в следующих условиях:

- в помещении с дневным освещением;

- с расстояния до осматриваемых фасадов 60 см;

- с углом наклона фасада к оси взгляда, проверяющего 70-90 градусов;

- время осмотра 10 секунд;

- изделия присаженные под мебельную фурнитуру считаются принятыми заказчиком.